

Klimasan IN

Mineralischer Hochleistungsdämmputz



Klimasan-Perlit GmbH
Röntgenstraße 4
D-97230 Estenfeld
15/01/23

EN 998-1

Klimasan IN Hochleistungsdämmputz mit Perlit
Für die Verwendung von als Innen- und Außenputz
ZA 01

Brandverhalten	A 2
Wasseraufnahmekoeffizient w	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	<10
Haftzugfestigkeit	≥0,06 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit λ	0,039 W/(mK)
Frostbeständigkeit nach D-R	hoch

Klimasan Perlit GmbH
97230 Estenfeld, Röntgenstr. 4
Tel: +49 9305-906812
info@klimasan-perlit.de